

莫迪克™ 代表的牌号

	LDPE	LLDPE				PE改質
牌号	L502	M122	M623	M633	M545	M114
MFR	1.4	1.1	2.2	2.8	5.0	3.0
密度	0.92	0.92	0.90	0.91	0.90	0.92
熔点	118	120	123	122	111	124
维卡软化点	84	99	79	69	62	100

	PP				HF			PP改質
牌号	P502	P563	P565	P555	F552	F534A	F535	P908
MFR	1.3 (230℃)	2.3 (230℃)	5.7 (230℃)	6.0 (230℃)	1.0	3.5	6.6	45 (180℃)
密度	0.89	0.90	0.89	0.89	0.91	0.90	0.90	0.90
熔点	168	150	143	168	70	120	122	150
维卡软化点	130	124	112	145	56	55	54	140

莫迪克™

莫迪克™ 推荐牌号表

	莫迪克™							
	类型	牌号	瓶材	片材	管材	吹塑薄膜	流延薄膜	相溶化
Barrier//PE	LDPE (for PA,EVOH)	L502						
	LLDPE (for PA)	M122						
	LLDPE (for EVOH)	M623 M633 M545						
Barrier//PP	Homo	P502						
		P555						
	Co-polymer	P563 P565						
Barrier//PS		F552						
PET,PEN,PC// PE,PP,Barrier		F534A						
		F535						
Coupling agent	PE	M114						
	PP	P908						